



akrylmetal
BY SYNPO

LV CC 423

Lak 2K-PUR akrylátový matný

Popis a použití	Vrchní transparentní matná vrstva s vysokou odolností na povětrnosti a UV stabilitou. Zvýšená odolnost proti poškrábání. Úroveň matu není ovlivněna tloušťkou filmu.
VOC (obsah org. rozpouštědel v AS)	< 840 (kategorie – II B/e)
Tužení	4 : 1 obj. dílu tužidlo LV BU 45 L
Ředění	0 - 20 % obj. dílů ředidlo LV PC 342
Konzistence aplikační směsi	18 - 25 s (výtoková doba pohárek ø 4 mm při 23 °C)
Způsob nanášení	HVLP
Doporučená tloušťka	30 - 50 µm (2 - 3 vrstvy)
Doba zpracování aplikační směsi	až 5 hodin při 23 °C
Vydatnost aplikační směsi	6 - 8 m ² /l (při tloušťce 50 µm)
Zasychání	20 min při 23 °C na prach, 50 min při 23 °C na dotek
Vytvrzení	60 min/80°C nebo 7 dní/20-25°C
Upozornění	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: 466 067 250
e-mail: synpo@synpo.cz

Platnost od 9/2025